

# Technisches Datenblatt Deluxe Parkettböden 535 Kingston SB

## Schiffsboden 3-Stab, Elegance Sortierung



Artikelnummer(n):	E0801   K0801   N0801

### Sortierungsbeschreibung

Splint	nicht zulässig
Äste	vereinzelt gesunde Äste bis 5 mm
Schwarze Äste	vereinzelt schwarze Punktäste bis 1 mm Durchmesser
Jahrringlage	Rift, Halbrift, Flader bis maximal 1/3 der Brettbreite, Spiegel uneingeschränkt
Farbunterschiede	naturgegebene leichte Farbunterschiede, holzfarbene Farbeinläufe
Risse	nicht zulässig
Wurmlöcher	nicht zulässig
Trocknungs- & Lagerungsschäden	nicht zulässig
Risse gekittet	nicht zulässig

# Technisches Datenblatt

## Deluxe Parkettböden

### 535 Kingston SB

Schiffsboden 3-Stab, Nature Sortierung



Artikelnummer(n):	A1801   C1801
	E1801   E1802
	E1803   E1813
	E1864

Sortierungsbeschreibung	
Splint	nicht zulässig
Äste	vereinzelt gesunde Äste bis 10 mm, gekittete Äste bis 4 mm Durchmesser
Schwarze Äste	vereinzelt schwarze Punktäste bis 3 mm Durchmesser
Jahrringlage	Rift, Halbrift, Flader, markante Querflader und Spiegel
Farbunterschiede	ruhig bis lebhaft; holzfarbene Farbeinläufe, leichte Trocknungsverfärbungen, helle 8-10 mm breite weiße Streifen entlang der Jahrringe
Risse	nicht zulässig
Wurmlöcher	1-2 gekittete Wurmlöcher pro Lamelle
Trocknungs- & Lagerungsschäden	nicht zulässig
Risse gekittet	stirnseitig bis 100 mm




# Technisches Datenblatt

## Deluxe Parkettböden

### 535 Kingston SB

Schiffsboden 3-Stab, Villa Sortierung



Artikelnummer(n):	E5801   C5801
	E5814   E5874
	E5879

#### Sortierungsbeschreibung

Splint	gesunder Splint mit einer Größe von max. 1/2 Lamellenbreite bei max. 25%
Äste	gesunde Äste bis 12 mm, gekittete Äste bis 12 mm Durchmesser bei max. 25 % der Lamellen, gekittete Äste bis 10 mm Durchmesser bei max. 25% der Lamellen
Gerissene Äste	gerissene Äste bis 15 mm Durchmesser (gekittet) bei max. 25 % der Lamellen
Jahrringlage	Rift, Halbrift, Flader, markante Querflader und Spiegel
Farbunterschiede	ruhig bis sehr lebhaft, holzfarbene Farbeinläufe, leichte Trocknungsverfärbungen, helle 8-10 mm breite weiße Streifen entlang der Jahrringe
Risse	nicht zulässig
Wurmlöcher	1-2 gekittete Wurmlöcher pro Lamelle
Trocknungs- & Lagerungsschäden	vereinzelt Einläufe an den Stirnseiten und Stapellattenflecken
Risse gekittet	gekittet zulässig

# Technisches Datenblatt

## Deluxe Parkettböden

### 535 Kingston SB

Schiffsboden 3-Stab, Country Sortierung



Artikelnummer(n):	E7801

#### Sortierungsbeschreibung

Splint	gesunder Splint mit einer gröÙe von max. 1/2 Lammellenbreite bei max. 80 %
Äste	vereinzelt gesunde Äste bis 5 mm, gekittete Äste bis 4 mm Durchmesser
Schwarze Äste	vereinzelt schwarze Punktäste bis 3 mm Durchmesser
Jahrringlage	Rift, Halbrift, Flader, starke markante Querflader und Spiegel
Farbunterschiede	sehr lebhaft, holzfarbene Farbeinläufe, Trocknungsverfärbungen aller Art, helle 15-20 mm breite weiÙe Streifen entlang der Jahrringe
Risse	nicht zulässig
Wurmlöcher	1-2 gekittete Wurmlöcher pro Lamelle
Trocknungs- & Lagerungsschäden	vereinzelt Einläufe an den Stirnseiten und Stapellattenflecken
Risse gekittet	gekittet zulässig

# Technisches Datenblatt

## Deluxe Parkettböden

### 535 Kingston SB

Trotz gewissenhafter Qualitätskontrollen können bis zu 3 % der Stäbe in einem Los aus einer anderen Sortierklasse stammen. (DIN EN 13489)

Material / Aufbau	
Aufbau	Deckschicht: 3,5 mm Edelholzlamelle +/- 0,2 mm
	Mittellage: 8,8 mm Fichte
	Gegenzug: 1,7 mm Fichte
Oberflächengestaltung	3-Stab Schiffsboden
Oberflächenbehandlung	Velvet (wohnfertig matt lackiert) / Velvet Pro (wohnfertig ultramatt lackiert) NaturaÖl (wohnfertig endgeölt)
Verbindungssystem	ProConnect 5G Verlegesystem
Verlegungsmöglichkeiten	schwimmende Verlegung / vollflächige Verklebung

Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN 13489. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit dem Typ der Elemente für Mehrschichtböden angegeben.

Abmessung des einzelnen Elements	
Abmessung	Toleranzen
Stärke:	14,0 mm
Länge:	2.200,0 mm
Breite:	215,0 mm
Zulässige Breitenabweichung	± 0,2 mm
Zulässige Abweichung der Rechtwinkligkeit	≤ 0,2 % über die Breite
Zulässige Längenabweichung	Nicht zutreffend
Längskrümmung über das Element	≤ 0,1 % über die Länge
Querkrümmung über das Element	≤ 0,2 % über die Breite
Höhenversatz (Überzahn)	≤ 0,2 mm zwischen den Elementen

Produktcharakteristik	
Holzfeuchte	5 - 9 % zum Zeitpunkt der Erstauslieferung nach DIN EN 13489
Brandverhalten	D <sub>fl</sub> s1
Formaldehydemission	E1
Wärmedurchlasswiderstand	ca. 0,093 m <sup>2</sup> x K/W Eignung auf Warmwasserfußbodenheizung



# Technisches Datenblatt

## Deluxe Parkettböden

### 535 Kingston SB

#### Verpackung

Inhalt pro Paket	2,84 m <sup>2</sup>
Inhalt pro Palette	142,00 m <sup>2</sup>
Anzahl Elemente pro Paket	6 Stück
Pakete pro Palette	50 Stück

#### Allgemeine Produktdaten

Leistungserklärung	PAR1501602
--------------------	------------

#### HINWEIS

Holz ist ein Naturprodukt und daher in Farbe und Struktur unterschiedlich. Muster, Prospekte und Fotos gelten daher nur als annähernd und sind nicht verbindlich. Auch die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Veränderung des Holzfarbtones. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen.

#### Zertifikate

